

Produktdatablad

FERROCOTE 5802 U2

Beskrivning

Ferrocote 5802 U2 är en tixotrop vätska avsedd som korrosionsskydd för alla typer av metaller. Efter applicering lämnar den en fingertoppsneutraliserande film på 4-7 µm som ger ett långvarigt rotskydd på detaljer upp till 24 månader. Gäller vid lagring inom- och utomhus under gynnsamma förhållanden. Vätskan är tixotropisk vilket gör att avrinning eller dropp undviks där materialet lagras.

Ferrocote 5802 U2 används som koncentrat och kan appliceras med pensel, borste eller genom sprayning. Före användning skall produkten mekaniskt röras om eller värmas för att bryta de tixotropa egenskaperna.

Filmtjockleken avgörs av hur man applicerar. Ytor som skall skyddas måste vara fria från rost. Produkten skyddar detaljerna från missfärgning, fläckbildning under lång tid även vid direktkontakt yta mot yta. Skyddsfilmen tvättas lätt bort med lösningsmedels- eller alkaliebaserad tvättvätska.

Ferrocote 5802 U2 är speciellt utvecklad för korrosionsskydd av kul- och rullager. Produkten är kompatibel med de flesta lagerolja som förekommer.

Typiska analysdata

Analys	Enhet	Resultat
Utseende	-	Brungul tixotrop vätska
Kinematisk viskositet, 40° C	mm ² /s	Ca 13
Densitet, 15° C	kg/m ³	Ca 850
Flampunkt, PMCC	° C	Ca 100
Kokpunkt	° C	>150
Kopparskydd	-	1a
Fuktighetskammare, 24 tim, 100%, 40°C	cykler	>50
Saltspray, DIN 50021 SS	timmar	>100
Film vid doppning, 20°C	g/m ²	30-70

Lagring: lagras och hanteras vid 5-40°C.
Förvara emballagen förslutna i torra och väl ventilerade lokaler.

Art.nr : 10856
Emballage: 165-kg fat