

# METAL REMOVAL FLUIDS

## QUAKERCOOL<sup>®</sup> 7330 BFF VATTENBLANDBAR METALLBEARBETNINGSVÄTSKA - BORFRI

### ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

#### FÖRDELAR

- » Fri från bor, formaldehyd och sekundära aminer
- » God biostabilitet
- » Brett intervall av vattenhårdhet
- » Bra läckoljeavskiljande egenskaper
- » Mycket hög emulsionsstabilitet även vid hög vattenhårdhet
- » Har rengörande egenskaper vilket ger rena verktyg och maskiner

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Vattenblandbar semisyntetisk vätska med en medelhög halt av mineralolja. Lämplig för bearbetning och slipning av de flesta konstruktionsmaterial. Den kombinerar en syntetisk produkts rengörande egenskaper med de unika egenskaper som en oljeinnehållande emulgerande produkt ger.

Rekommenderas för allmän bearbetning i gjutjärn och stål.

Koncentrationsområde:  
5 - 8 % beroende på typ av bearbetning

Blandningsvattnets hårdhet:  
90 - 500 ppm (9 - 50 °TH, 5 - 28 °DH)

#### VÄTSKEUNDERHÅLL

Dåligt eller inkorrekt underhåll av en emulsion kan leda till instabilitet och bakteriell tillväxt vilket förkortar dess livslängd avsevärt. Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med emulsionen noggrant rengörs i förväg. Ett brett utbud av systemrengörare och andra stödkemikalier finns att tillgå.

\*Rådfråga din Quaker-representant för ytterligare information.



## QUAKERCOOL® 7330 BFF

### VATTENBLANDBAR METALLBEARBETNINGSVÄTSKA - BORFRI

#### ANVÄNDNINGSPROSEDUR

##### LAGRING/FÖRPACKNING

Quaker kan leverera denna kvalitetsprodukt i fat, container eller bulk. Andra förpackningar kan finnas tillgängliga efter förfrågan.

På samma sätt som för andra metallbearbetningsprodukter, QUAKERCOOL® 7330 BFF lagras i torr miljö samt skyddas från extrema temperaturer: 4 - 35 °C är rekommenderad lagringstemperatur.

QUAKERCOOL® 7330 BFF förväntas inte orsaka några signifikanta hälso- eller säkerhetsrisker vid användning enligt rekommendationer från Quaker. God personlig och industriell hygien skall beaktas av användaren (se säkerhetsdatablad).

Denna produkt har en rekommenderad lagringstid av: 12 månader

##### OPERATIONER

Svarvning	●
Fräsning	●
Borring	●
Djuphålsborring	○
Gängning	●
Brotschning	○
Dragbrotschning	
Sågning	●
Slipning	●
Hening-Läppning	○

##### MATERIAL

Gjutjärn	●
Stål	●
Höglegerat stål	●
Rostfritt stål	●
Aluminiumlegeringar	
Aluminiumlegeringar av flygkvalitet	
Kopparlegeringar	○
Titan	●
Hårdmetall	

● Avsedd användning ○ Möjlig användning

#### EGENSKAPER

EGENSKAP	TYPISKT VÄRDE	ENHET
Utseende / Färg	Klar Ljus/bärnsten	[-]
Viskositet	29	[mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C]
Densitet	1021	[kg/m <sup>3</sup> @ 15 °C]
Lägsta flytttemperatur	<4	[°C]
Utseende, utspädd	Genomskinlig	[-]
pH, utspädd	9,5	[-]
Korrosionsgränsvärde	4,5	[% DIN 51360 T2]
Alkalinitetsfaktor (pH=5)	3,6	[ml 0,1N%/ 25 ml]
Syraspräckningsfaktor	0,32	[ml/%]
Refraktometerfaktor	1,7	[%/° Brix]

Dessa egenskaper är typvärden och ska inte användas som specifikationer.

[quakerchem.com](http://quakerchem.com) | +31 297 544 644

Före användning av produkten, beakta informationen i säkerhetsdatabladet för säkert handhavande och skydd av miljön. Informationen är baserad på nu tillgängliga data och bedöms vara riktig. OBSERVERA ATT INGEN GARANTI FÖR TILLGÄNGLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR OLIKA ANVÄNDNINGAR ELLER NÅGON ANNAN GARANTI ÄR UTFÄST ELLER KOMMER ATT UTFÄSTAS AVSEENDE KORREKTHETEN I DESSA UPPGIFTER, RESULTATET SOM UPPNÅS VID ANVÄNDNINGEN ELLER DE FAROR SOM ÄR KOPPLADE TILL ANVÄNDANDE AV PRODUKTEN. Quaker Chemical Corporation tar inte ansvar för eventuell ineffektivitet hos produkten, personskada eller annan skada, direkt eller indirekt orsakad av produkten annat än om det helt kan kopplas till försummelse från Quaker Chemical Corporation's sida.